

Termék Adatlap
Kiadás időpontja: 24/02/2009
Verzió: 04
Sika® BlackSeal®-301

Sika® BlackSeal®-301

Szálerősített, bitumenes vízszigetelő és vízszigetelést javító keverék

Termékleírás	A Sika® BlackSeal®-301 oldószeres, simítóval feldolgozható, szálerősített bitumenes vízszigetelő és javító keverék (azbesztmentes).
Alkalmazási terület	■ Vízszigetelésre és bitumenes lemezek repedéseinek javítására, beton, habarcs és falazat alapfelületeken.
Jellemzők / előnyös tulajdonságok	■ Simítóval és spatulyával feldolgozható ■ Feldolgozáskész szállítás ■ Egyszerűen feldolgozható ■ Nincs megrogyás függőleges felületen ■ Alacsony hőmérsékleten is rugalmas marad ■ Ellenáll UV sugárzásnak ■ Repedésáthidaló

Termékadatok

Alak

Megjelenés / szín Fekete paszta

Szállítás 5 kg-os kanna

Tárolás

Tárolási feltételek / Szavatossági idő Eredeti, ép, jól lezárt csomagolásban legalább 12 hónapig tárolható. Melegtől és közvetlen napsütéstől védjük.

Műszaki adatok

Vegyi bázis Oldószeres bitumen masztix.

Sűrűség 1,20 - 1,30 kg/dm³

Kötési sebesség Felülete száraz lesz 2 óra múlva +20 °C-on.

A környezeti hőmérséklettől, az alapfelület hőmérsékletétől, a relatív páratartalomtól és a bevonat vastagságától függően.

Szilárdanyag tartalom ~ 37 térfogat%

VOC-tartalom ~ 15 térfogat%

Bitumentartalom ~ 50 térfogat%, a szilárdanyag tartalomban.

Rétegvastagság Maximum 5 mm.

Alkalmazási hőmérséklet -30 °C-tól +70 °C-ig.

Construction



Mechanikai/fizikai tulajdonságok

Vízzáróság Vízzáró max. 0,5 bar nyomásig.

Bevonat viselkedése hőhatásra Lágyulási pont (gyűrű és golyó teszt):
> 170 °C (száraz film)

Repedésáthidalás < 2,00 mm (erősítetlen) +4 °C-on

Ellenállóság

Vegy ellenállóság Ellenáll édesvíznek, tengervíznek és huminsavnak (lágy talajvízből).

Rendszerinformáció

Feldolgozási részletek

Anyagszükséglet / adagolás ~ 1,20 kg/m² milliméterenként

Alapfelület Az alapfelület legyen sima, száraz, olajoktól és zsíroktól valamint laza részekről és portól mentes. A felületi egyenetlenségeket, beleértve a lyukakat, üregeket, darázs-fészkeket stb. a bevonat feldolgozása előtt egy alkalmas Sika habarccsal javítsuk ki.

Alapfelület előkészítés A beton alapfelületet öblítsük le tiszta vízzel.
Tisztítsuk meg a szennyezett alapfelületet egy alkalmas gőzborotvával, magas nyomású vízzel stb.

Feldolgozási feltételek/ korlátozások

Alapfelület hőmérséklete +5 °C min. / +30 °C max.

Környezet hőmérséklete +5 °C min. / +30 °C max.

Alapfelület nedvessége < 3%

Feldolgozási utasítás

Feldolgozási eljárás / eszközök *Kézi feldolgozás:*
- Egy alkalmas simítóval vagy spatulyával.

Eszközök tisztítása Minden eszköz és szerszám megtisztítható Sika® Colma Cleanerrel.

Feldolgozási megjegyzések / korlátozások Ne alkalmazzuk ezt a terméket víznyomás elleni szigeteléshez.
Ne dolgozzuk fel esőben.
A frissen feldolgozott anyagot védjük meg esőtől, stb. kikeményedésig.
Hideg időjárás esetén melegítsük fel a terméket feldolgozás előtt.

Megjegyzés

Minden műszaki érték, mely ebben a Termék Adatlapban áll, laboratóriumi mérések alapján megállapított. A tényleges értékek akaratunktól kívül álló körülmények miatt módosulhatnak.

Biztonsági előírások**Fontos biztonsági tudnivalók**

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

Jogi tudnivalók

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk.

**Sika Hungária Kft.**

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.

Tel.: +36 1 371-2020

Fax: +36 1 371-2022

E-mail: info@hu.sika.com Web: www.sika.hu

**MINŐSÉGÜGYI
RENDSZERÜNK**

önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 9002 szerint

**KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI
RENDSZERÜNK**

önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 14001 szerint

