

# KEMIKÁL®

a bevált minőség magyarul

## FALON PORGLETT

### Felületkiegyenlítő és felületképző fehér színű bel- és kültéri porglett

VÉKONYRÉTEGŰ, szemcseméret max. 40 mikron

VASTAGRÉTEGŰ, szemcseméret max. 200 mikron

#### ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

Cementet és korszerű műgyanta diszperziót is tartalmazó, por alakú felületkiegyenlítő anyag. Kétféle szemcsemérettel kapható.

- A max. 40 mikron szemcse nagyságú, max. 1,0 mm rétegvastagságban alkalmazható VÉKONY glett, szemcsefinomságából következően elsősorban beltéri felhasználásra javasolt. Kis fajlagos anyagszükségletének köszönhetően kiadóssága rendkívül jó.
- Az egy munkamenetben 3-4 mm-es rétegvastagságban is alkalmazható VASTAG változat max. szemcsemérete 200 mikron. Bel- és kültérben egyaránt alkalmazható.

#### MŰSZAKI JELLEMZŐK

Termékjellemzők/ Mértékegység	Falon Porglett Vékonyrétegű	Falon Porglett Vastagrétegű
Vízigény (m/m%)	40-45	30-35
Pihentési idő (perc)		10-15
Bedolgozhatósági idő (20 °C-on) (óra)		kb. 3
Száradási idő (óra)		1-4
Átkeményedési idő (20 °C-on, 1mm) (óra)		kb. 24
Tapadószilárdság (N/mm <sup>2</sup> ) (alapozott felületen)		> 0,5 fölött
Maximális rétegvastagság:		
- egy rétegben (mm)	1,0	4
- több rétegben (mm)	-	10-12

#### ALKALMAZÁSI TERÜLET

Lakó és középületek falazatainak felületkiegyenlítésére, felületképzésére bel- és kültérben, beton, téglá, vakolat és gipsz felületeken. Párás, nedves környezetben is (konyha, fürdőszoba, stb.) alkalmazhatók. Az alapfelület nedvességtartalma 3-4 m/m%, szilárdsága legalább Hvb 7-es minőségnek megfelelő legyen. A beton vagy vakolattal ellátott alapfelületnek legalább 14 napos korúnak kell lennie. Munkavégzés közben az alapfelület hőmérséklete és az átlagos léghőmérséklet +5°C fölött legyen.

#### FELHASZNÁLÁS

**Felület előkészítés:** A laza, porló részeket/réteget el kell távolítani. Az alapfelület 4-5 mm-t meghaladó síkbeli egyenlenségeit hagyományos, illetve gyorskötő javítóhabarccsal lehet megszüntetni. A felületet portalanítani kell.

Minden esetben célszerű, erősen szívó felületeknél azonban különösen fontos a glettelendő felület alapozása Vliesin Fixatív és víz 1:3 arányú elegyével, vagy vízzel 1:1 arányban hígított Barra Emulzióval. A glettanyagot az alapozó megszáradása előtt, a még nedves felületre kell felhordani.

**Anyagelőkészítés:** 1 kg poranyagot típusától függően 3-3,5 dl, illetve 4-4,5 dl vízzel kell bekeverni. Mindig az előre kimért mennyiségű vízhez kell a port adagolni. Kisebb mennyiséget (1-2 kg) kézzel keverhetünk, nagyobb mennyiséget fűrőgépbé fogott keverőszárral kell összekeverni. Keverési idő: 2-4 perc. 10-15 perc pihentetés után újbóli átkeverés szükséges. A jól bekevert glettanyag csomómentes. Bedolgozhatósági ideje: kb. 3 óra

**Felhordás:** Kisebb felületekre kéziszerszámmal, nagyobb, egybefüggő felületekre gépi szórással célszerű felhordani. Egy munkamenetben legfeljebb a műszaki adatoknál feltüntetett maximális rétegvastagságú bevonat készíthető. Ennél nagyobb vastagság csak több rétegű felhordással biztosítható. Az

TERMÉKISMERTETŐNK LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT 2012 FEBRUÁRJÁBAN KÉSZÜLT, ÉS AZ ÚJABB ISMERTETŐ MEGJELENÉSÉIG ÉRVÉNYES. A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! VEVŐSZOLGÁLTUNK SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS TELEFONOS ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN IS KÉSZSÉGGEL AD FELVILÁGOSÍTÁST. FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN GARANCIÁLIS IGÉNYEK CSAK A JELEN KIADVÁNY ELŐÍRÁSAINAK BETARTÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETŐK. SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK!

A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES A MEGFELELŐ ÉPÍTŐIPARI SZAKMA SZABÁLYAINAK ISMERETE ÉS BETARTÁSA. A FELHASZNÁLÓ ELŐZETESEN GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A TERMÉK, A KÍVÁNT FELHASZNÁLÁSRA ALKALMAS-E. A TERMÉKISMERTETŐBEN LEÍRT FELHASZNÁLÁSTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS ESETÉN, MINDEN ESETBEN EGYEDÜL A FELHASZNÁLÓ FELELŐS A KÖVETKEZMÉNYEKÉRT.

Termékismertetőinket és aktuális árlistánkat megtekintheti  
a [www.kemikalrt.hu](http://www.kemikalrt.hu) című honlapunkon.

**KEMIKÁL®**

a bevált minőség magyarul

# FALON PORGLETT

## Felületkiegyenlítő és felületképző fehér színű bel- és kültéri porglett

egyed rétegek felhordása között 1-4 óra száradási idő szükséges. A száradási idő és így a bevonat csiszolhatósága függ a hőmérséklettől, a levegő páratartalmától és a bevonat rétegvastagságtól, 1-2 mm vastagság esetén (20 °C-on) a felület 1-2 óra múlva átcsiszolható.

A friss bevonat utókezelést nem igényel, de a gyors kiszáradástól (erős napsütéstől, túlzott melegtől, illetve gyors felmelegedéstől, huzattól) óvni kell. Az átvont felületet néhány napig fagyhatás nem érheti. A simított felület (kb. 1 mm-es bevonat esetén, 20°C-on) néhány óra múlva bármilyen diszperziós festékkel vagy szilikát festékkel átfesthető, illetve tapétázható.

### Anyagszükséglet:

VÉKONY változat: 0,3-0,5 kg poranyag/m<sup>2</sup>VASTAG változat: kb. 1,6 kg poranyag/m<sup>2</sup>/mm

### MUNKAVÉDELEM, TŰZVÉDELEM

A Falon Porglett felhasználása során a cementre, ill. a cementtartalmú termékekre vonatkozó előírásokat kell figyelembe venni. Munkahelyi megengedett porkoncentráció: (totálpor) max.:10 mg/m<sup>3</sup>.

A fej fölött történő munkavégzéskor és különösen gépi szórás esetén védőszemüveg viselése ajánlott.

Általános védő és higiéniai intézkedések tekintetében a szakmai biztonsági intézkedéseket kell betartani.

Tűzvédelmi szempontból speciális kezelést nem igényel, nem tűzveszélyes készítmény.

### EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Előírás szerinti felhasználás és a poranyagokra, illetve a cementre vonatkozó alapvető higiéniai szabályok betartása esetén a termékek az egészséget nem veszélyeztetik. A vízzel megkevert porglett lúgos kémhatású, bőrre vagy szembe kerülése esetén bő vízzel azonnal távolítsuk el. Élővízbe, csatornába, talajba nem kerülhet.

### Veszélyességi besorolás

#### Falon Porglett Vékony



Veszélyes összetevő:

- fehér portland cement (EINECS-szám:266-043-4) kb.10 tömeg%
- kalcium-hidroxid (EINECS-szám:215-137-3) kb. 4 tömeg%

**R36** Szemizgató hatású.**R43** Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei:

- S2** Gyermek kezébe nem kerülhet.
- S36/37/39** Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.
- S46** Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

#### Falon Porglett Vastag



Veszélyes összetevő:

- fehér portland cement (EINECS-szám:266-043-4) kb. 8 tömeg%
- kalcium-hidroxid (EINECS-szám:215-137-3) kb. 4 tömeg%

**R43** Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei:

- S2** Gyermek kezébe nem kerülhet.
- S36/37/39** Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.
- S46** Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

**Hulladékkezelés, ártalmatlanítás:** A Falon Porglett hulladékká válása esetén vízzel bekeverve, megszilárdulás után, veszélyesnek nem minősülő építési hulladékként kezelhető, ártalmatlanítása ennek megfelelően történjen.

A 16/2001 (VII.18) KöM rendelet szerint: EWC kód: 17 09 04

A poranyagot alaposan rázzuk ki a papírsákból, ezt követően nem veszélyes hulladékként kezelhető a csomagolás.

### CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS SZAVATOSSÁGI IDŐ, SZÁLLÍTÁS

**Csomagolás:** Falon Porglett Vékony: 20 kg szelepes papírszakban, valamint 4 kg papírtasokban  
Falon Porglett Vastag: 25 kg szelepes papírszakban, valamint 5 kg papírtasokban

**Tárolás:** Eredeti, jól zárt csomagolásban, fedett, hűvös, száraz helyen, nedvességtől védve, élelmiszertől, takarmánytól elkülönítve. Savaktól elkülönítve kell tárolni.

**Szavatossági idő:** Az előírt tárolási körülmények között a gyártástól számított 12 hónapig.

**Szállítás:** A belföldi és nemzetközi előírások értelmében szállítási szempontból nem minősül veszélyes árunak.

**GYÁRTJA:** KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.  
ÉPÍTÉSI MŰGYANTAGYÁR  
4254 NYÍRADONY, SZÉCHENYI U. 105.

TELEFON: +36 1 215-7370  
FAX: +36 1 215-7980  
INFO@KEMIKALRT.HU  
www.kemikalrt.hu

**FORGALMAZZÁK:** KEMIKÁL TERÜLETI ÉRTÉKESÍTÉSI IGAZGATÓSÁGAI:

- BUDAPEST ÉS NYUGATMAGYARORSZÁG:  
1097 BUDAPEST, IX.,  
TAGLÓ U. 11-13.  
TELEFON: +36 1 215-0446  
FAX: +36 1 216-1444

- KELETMAGYARORSZÁG:  
4030 DEBRECEN  
MONOSTORPÁLYI ÚT 5.  
TELEFON: +36 52 471-693  
FAX: +36 52 471-714

**VEVŐSZOLGÁLAT:** TELEFON: +36 1 215-0446  
FAX: +36 1 216-1444

VALAMINT A KEMIKÁL VISZONTELADÓINAK ORSZÁGOS HÁLÓZATA