



...a szakértő szakipar

VLIESIN®

MŰGYANTA BÁZISÚ HOMLOKZATBEVONAT

ÉMI ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT MŰSZAKI FELTÉTEL SZÁMA: KEMIKÁL - MF 116-87

GYÁRTJA:

KEMIKÁL
ÉPÍTŐANYAG-IPARI
ZRT.

1097 BUDAPEST
TAGLÓ U. 11-13.
TELEFON: 06 1/215-7370
TELEFAX: 06 1/215-7980

WWW.KEMIKALRT.HU
WWW.KEMIKALRT.HU
INFO@KEMIKALRT.HU

VEVŐSZOLGÁLAT:

TELEFON: 06 1/215-0446
TELEFAX: 06 1/216-1444

FORGALMAZZÁK:

KEMIKÁL ZRT
TERÜLETI ÉRTÉKESÍ-
TÉSI IGAZGATÓSÁGAI:

BUDAPEST ÉS NYUGAT-
MAGYARORSZÁG
BUDAPEST, IX. KER.,
TAGLÓ U. 11-13.
TELEFON: 06 1/215-0446
TELEFAX: 06 1/216-1444

KELET-MAGYARORSZÁG:
4030 DEBRECEN
MONOSTORPÁLYI ÚT 5.
TELEFON: 06 52/471-693
TELEFAX: 06 52/471-714

VALAMINT
A KEMIKÁL ZRT
VISZONTELADÓINAK
ORSZÁGOS HÁLÓZATA
(www.kemikalrt.hu/partnereink)

ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK

Habarcs konzisztenciájú, szervesetlen töltőanyagokat és pigmenteket is tartalmazó, gyárilag és a Toscana színekártya szerint színezett vizes diszperziós homlokzatképző anyag. Megfelelő mennyiség rendelése esetén eltérő színekben is gyártható.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Legalább Hvh 10 minőségű vakolattal ellátott, valamint beton felületek, előre gyártott betonelemek védő és díszítő felületképzésére alkalmas. A bevonat igen jó időjárásálló, kopásálló, hosszú élettartamú, repedésáthidaló képessége, fedőképessége kiváló. A Vliesin előnyösen alkalmazható régi homlokzatok felújítására is. A Vliesin önszabályzó mikroporozitású, vagyis száraz időben nyitott pórusú, ezáltal a felület lélegzését lehetővé teszi, csapóeső esetén viszont a felület mikropórusai záródnak, így a víz behatolását meggátolja.

MŰSZAKI JELLEMZŐK:

A festék tulajdonságai

Szín	Toscana színekártya szerint
Sűrűség (g/cm ³)	1,10-1,28
Hígíthatóság max. 3%-ig	Vliesin Fixatív: víz = 1:3 elegyével
Száradási idő	1. fokozat max. 1 óra
	7. fokozat max. 6 óra

A megkötött Vliesin-bevonat jellemzői:

Tapadószilárdság - betonon vakolt felületen	0,5-0,6 MPa
	0,8-0,9 MPa
Páradiffúziós ellenállás	Kb. 5x10 ⁶ m ² sPa/g
Vízállóság (24 óra)	vízálló
Fagyállóság (25 ciklus)	fagyálló
Fényállóság (UV)	fényálló

FELHASZNÁLÁS MÓDJA

Felületelőkészítés, alapozás

A Vliesin felhasználása előtt a bevonni kívánt felületeket a felület minőségétől függően alapozni kell. Beton, vagy hibátlan vakolt felületek esetén az alapozást Fixatív:víz=1:3 arányú elegyével kell végezni (1 rész Fixatívhoz 3 rész vizet adni).

Anyagszükséglet: 0,06-0,12kg Fixatív/m²

A Fixatív felhordható ecsettel, kefével vagy szórógéppel. Ha a felületeken korábban is műanyag diszperziós festék volt és csak esztétikai okok miatt kell átfesteni, akkor az alapozó használata szükségtelen, de a régi festékbevonat alatti vakolat megfelelő minősége (tapadása, szilárdsága) ebben az esetben is követelmény.

Bevonatkészítés, anyagszükséglet

A Vliesin légszáraz alapfelületre hordható fel. A felületnek és a léghőmérsékletnek legalább +5 °C-nak kell lennie, a relatív légnedvesség 80% lehet. A festéket csak egy rétegben kell felhordani, 0,8-0,9 kg/m² fajlagos anyagfelhasználással, mely 0,6 mm nedves rétegvastagságú bevonatnak felel meg. A felhordást korongecsettel, teddyhengerrel, valamint gépi szórással egyaránt el lehet végezni.

Egybefüggő nagy felületek esetén célszerű gépi berendezés használata. Airless berendezéssel NEM szórható! Maximális hígíthatóság a táblázatban megadott módon 3%, ez azt jelenti, hogy sűrű, nagy viszkozitású állapotban kell felhordani.

A szerszámok a Vliesin megkötése előtt vízzel tisztíthatók.

**MAGYAR TERMÉK**

*Gyártmányismertetőnk
Legjobb tudásunk szerint
Készült 2006 decemberben
és az újabb ismertető
megjelenéséig érvényes.
A változtatás jogát
Fenntartjuk!
Vevőszolgálatunk
Személyes, írásbeli és
Telefonon történő
Érdeklődés esetén is
Készséggel ad
Felvilágosítást.
Felhívjuk szíves figyelmét,
Hogy a termék
Felhasználásával
Kapcsolatban garanciális
Igény, csak a jelen
Kiadvány előírásainak
Betartása esetén
Érvényesíthetők.
Megfelelőségi igazolás:
A 3/2003.(I.25.) BM-GKM-
KvVM együttes
Rendelet szerint:
Szállítói megfeleléségi
Nyilatkozattal
Gyártja:
Kemikál Építőanyag-ipari
Zrt.
Nyíradonyi gyáregysége:
4254 Nyíradony
Széchenyi ú t105.*

**KISZERELÉS.**

A Vliesin 4 és 18 l-es egységekben, légmentesen záró műanyag vödörökben kerül forgalomba.

A Vliesin festék Fehér és Keverő Fehér bázisban kapható

TÁROLÁS

Száraz, hűvös, de **fagymentes** helyen, +5 - +20 °C közötti hőmérsékleten kell tárolni.

A termék **FAGYVESZÉLYES!**

**HULLADÉKKEZELÉS,
ÁRTALMATLANÍTÁS:**

A készítmény feleslegessé, illetve felhasználásra alkalmatlanná vált maradékai kikeményedés után építési hulladékként kezelhetők.

Ártalmatlanítás: megfelelő engedéllyel rendelkező égetőműben

A hulladékká válás elkerülése érdekében törekedjünk a termék maradéktalan felhasználására, illetve biztosítsuk a minőségét megóvó, előírt tárolási feltételeket.

FELHASZNÁLHATÓ

Előírt tárolás mellett a gyártástól számított 24 hónapig

**SZÍNEZHETŐSÉG,
GYÁRTOTT SZÍNEK:**

A Vliesin Homlokzat festék Keverő Fehér és Fehér bázisban kapható és a **Toscana** színekártya alapján 1110 színben elérhető

**EGÉSZSÉG-ÉS
KÖRNYEZETVÉDELLEM**

Műanyag kötésű habarcs, nem gyúlékony, nem mérgező. az egészségre veszélytelen. Veszélyes anyagot az egészségre veszélyes koncentrációban nem tartalmaz, egészségügyi veszélyesség tekintetében megjelölésre nem kötelezett.

Tűzvédelmi szempontból:

speciális kezelést nem igényel, : IV. (mérsékelt tűzveszélyes)

Elsősegélynyújtás:

A bőrre került anyagot bő vízzel mossuk le. Ha szembe kerül, folyóvízzel öblítsük ki. Az átnedvesedett ruházatot cseréljük le.

Övintézkedés baleset esetén:

Kiömlése esetén folyadékmegkötő anyaggal (pl: homok, fűrészpor) itassuk fel.