

KEMIKÁL®

a bevált minőség magyarul

PROJEKT

Kül- és beltéri csempe- és járólapragasztó

MSZ EN 12004 szabvány szerinti besorolás: C1T
ÉMI Kht. Első típusvizsgálati jegyzőkönyv száma: M-3033/2007
OKBI-VABO/812/2008

ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK

Cementet, osztályozott homokot és műanyag adalékot tartalmazó száraz habarcs. A gyártás során optimalizált összetételű keverékhez bármilyen további adalékanyag hozzáadása tilos és káros.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Falburkoló csempek, mettlachi és kerámia burkolólapok, mozaiklapok ragasztására használható kül- és beltérben, vízszintes és függőleges beton vagy vakolt felületen, átlagos igénybevétel esetén. Az átlagosnál nagyobb igénybevételű felületekhez, fűtött padlóburkolathoz és 3% vízfelvételű burkolólapok ragasztásához felhasználása nem javasolt. Ezekre a célokra a Projekt F Special termékünk a megfelelő.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Porkeverék

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Szín | szürke |
| Laza halmazsűrűség | 1200-1400 kg/m ³ |
| Nedvességtartalom | max. 0,1 m/m % |

Bekevert habarcs

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Keverővíz igény | 5,3-6,0 l/25 kg por |
| Konzisztencia | könnyen kenhető, tixotróp |
| Pihentetési idő | 10 perc |
| Nyitott idő | max. 20 perc |
| Bedolgozhatósági idő | kb. 2 óra |
| Bedolgozási hőmérséklet | +5 és +30 °C között |

TERMÉKISMERTETŐNK LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT 2017 FEBRUÁRJÁBAN KÉSZÜLT, ÉS AZ ÚJABB ISMERTETŐ MEGJELENÉSÉIG ÉRVÉNYES. A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! VEVŐSZOLGÁLATUNK SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS TELEFONOS ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN IS KÉSZSÉGGEL AD FELVILÁGOSÍTÁST. FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN GARANCIÁLIS IGÉNYEK CSAK A JELEN KIADVÁNY ELŐÍRÁSAINAK BETARTÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETŐK.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK!

A TERMÉK FELHASZNÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES A MEGFELELŐ ÉPÍTŐIPARI SZAKMA SZABÁLYAINAK ISMERETE ÉS BETARTÁSA. A FELHASZNÁLÓ ELŐZETESEN GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A TERMÉK, A KÍVÁNT FELHASZNÁLÁSRA ALKALMAS-E. A TERMÉKISMERTETŐBEN LEÍRT FELHASZNÁLÁSTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS ESETÉN, MINDEN ESETBEN EGYEDÜL A FELHASZNÁLÓ A FELELŐS A KÖVETKEZMÉNYEKÉRT.

**Termékismertetőinket és aktuális árlistáinkat megtekintheti
a www.kemikalrt.hu című honlapunkon.**

Megkötött habarcs

| | |
|---|---|
| Tapadási szilárdság száraz tárolás után | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |
| Tapadási szilárdság nedves tárolás után | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |
| Tapadási szilárdság meleg tárolás után | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |
| Tapadási szilárdság váltakozó fagyási-olvadási ciklusú tárolás után | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |
| Elengedési idő: tapadási szilárdság | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ legalább 20 perc elteltével |
| Lecsúszás | $\leq 0,5 \text{ mm}$ |

FELHASZNÁLÁS MÓDJA

A ragasztóhabarcs elkészítéséhez a 25 kg poranyagot – célszerű fűrógépbe fogott keverőszárral történő-keverés közben 5,3-6,0 liter vízhez adagoljuk, majd 10 perc pihentetést követően átkeverjük. A kész ragasztóhabarcs laza, könnyen kenhető, tixotróp anyag. A bekevert habarcsot 2 órán belül fel kell használni. A ragasztóhabarcs felhordása célszerűen fogazott glettvassal a burkolni kívánt felületre egybefüggően (nem foltszerűen) történjen. A burkolólapokat 15- 20 percen belül a felkent ragasztóhabarcsba kell illeszteni. Padló vagy nehéz kerámia falburkolatok készítésekor javasolt a burkolólap hátoldalának vékony bekenése is. A ragasztandó felület szilárd és mindennemű szennyeződéstől mentes, az alap és a levegő hőmérséklete legalább +5 °C legyen. A szakszerű burkolatképzés távtartókkal, falon 2-3, padlón 3-7 mm-es hézagképzéssel, és megfelelő mozgási-tágulási hézagok kialakításával történik. A ragasztott burkolat falon 24, padlón 48 óra múlva rugalmas fugázó anyaggal hézagolható. A kész burkolatot kb. 2 hétig fagyhatás nem érheti! Az eszközökről és burkolólapokról a meg nem kötött ragasztóhabarcs vízzel eltávolítható. (A megadott értékek 60% relatív páratartalom mellett, 20°C-ra vonatkoznak.)

Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg poranyag/m²/mm. Szükséges rétegvastagság az alapfelülettől és a burkolólap profilozottságától függően 2-3 mm.

EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELLEM

A Projekt az alapvető higiéniai követelmények, valamint az itt közölt előírások betartása esetén az egészséget nem veszélyeztetni. Felhasználása során a poranyagokra, ill. a cementhabarcsra vonatkozó előírásokat kell betartani. A munkahelyi megengedett porkoncentráció: (totálpör) max. 10 mg/m³. A vízzel megkevert habarcs lúgos kémhatású, bőrre vagy szembe kerülése esetén azonnal bő vízzel mossuk le. Élővízbe, csatornába, talajba nem kerülhet.

Veszélyt meghatározó összetevő:

kb. 30 tömeg % portlandcement-klinker (EINECS-szám: 266-043-4)
vízoldható Cr (VI) tartalom ≤ 2 ppm

GHS05



GHS07



VESZÉLY

Figyelmeztető H-mondatok:

H315 Bőrirritáló hatású.

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

H335 Légúti irritációt okozhat.

GYÁRTJA: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT. ÉPÍTÉSI MŰGYANTAGYÁR
4254 NYÍRADONY,
SZÉCHENYI U. 105
TELEFON: +36 1 215-7370; FAX: +36 1 215-7980
INFO@KEMIKALRT.HU; www.kemikalrt.hu

FORGALMAZZA: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.
1097 BUDAPEST, IX.
TAGLÓ U. 11-13
TELEFON: +36 1 215-0446
FAX: +36 1 216-1444

VEVŐSZOLGÁLAT: TELEFON: +36 1 215-0446
FAX: +36 1 216-1444

VALAMINT A KEMIKÁL ZRT. VISZONTELADÓINAK ORSZÁGOS HÁLÓZATA.

Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P305 + P351 + P338 + P310 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon orvoshoz.

P302 + P352 + P333 + P313 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.

P261 + P304 + P340 + P312 Kerülje a por belélegzését. BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén forduljon orvoshoz.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a hatályos 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról, valamint végrehajtási rendeleteinek megfelelően.

A hulladékká vált termék víz hozzáadása és szilárdulása után építési hulladékként kezelendő, EWC-kód: 17 09 04. A szennyezett csomagolás EWC-kódja: 15 01 10*. A veszélyes hulladék ártalmatlanítása hulladékkezelőben történjen. A poranyagot alaposan rázzuk ki a papírsákból, ezt követően nem veszélyes hulladékként kezelhető a csomagolás.

Tűzveszélyességi besorolás: Nem tűzveszélyes osztály.

CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG, SZÁLLÍTÁS**Csomagolás**

25 kg-os, szelepes, műanyag betétes papírsákban kerül forgalomba.

Tárolás

Eredeti, jól zárt csomagolásban, fedett, hűvös, száraz helyen, nedvességtől védve, élelmiszertől, takarmánytól elkülönítve. Erős savaktól elkülönítve kell tárolni.

Felhasználható

Az előírt tárolási körülmények között, a gyártástól számított 12 hónapig.

Szállítás

A belföldi és nemzetközi előírások értelmében szállítási szempontból nem minősül veszélyes árunak.

GYÁRTJA: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT. ÉPÍTÉSI MŰGYANTAGYÁR
4254 NYÍRADONY,
SZÉCHENYI U. 105
TELEFON: +36 1 215-7370; FAX: +36 1 215-7980
INFO@KEMIKALRT.HU; www.kemikalrt.hu

FORGALMAZZA: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.
1097 BUDAPEST, IX.
TAGLÓ U. 11-13
TELEFON: +36 1 215-0446
FAX: +36 1 216-1444

VEVŐSZOLGÁLAT: TELEFON: +36 1 215-0446
FAX: +36 1 216-1444

VALAMINT A KEMIKÁL ZRT. VISZONTELADÓINAK ORSZÁGOS HÁLÓZATA.